



KlauMix

Revoque Projectable Exterior

Mortero con contenido de hidrófugo, indicado para realizar revoques finos y gruesos en ambientes externos. El contenido de aditivos en toda la masa permite obtener una mezcla fluida pero firme, ideal para aplicaciones manuales y para el bombeo y proyección con máquinas revocadoras sobre mamposterías.

Aplicaciones

- Revoque exterior de paredes de ladrillos comunes, cerámicos y bloques de hormigón.
- Revoque interior en ambientes con eventual presencia de humedad.

Ventajas

- Revestimiento de carácter hidrófugo.
- Disminución considerable de los tiempos de ejecución de revoques en obra.
- Excelente fluidez y plasticidad.
- Excelente adherencia, trabajabilidad y acabado.

Presentación

Bolsas de 30 Kg.

Rendimiento

Consumo aproximado de 18 kg/m² de superficie, por cada centímetro de espesor.

Modo de aplicación

- La mezcla se prepara en forma manual o directamente en la máquina proyectante. El agua se ajusta según la consistencia deseada, el tipo de superficie y las características de la máquina utilizada.
- Aplicar manualmente, o mediante proyección con máquina dirigiendo la boquilla perpendicularmente hacia el muro.
- Preferentemente, utilizar capas sucesivas durante la aplicación, hasta alcanzar el espesor deseado.
- Regularizar la superficie con regla metálica.
- El espesor mínimo del revestimiento es de 1 cm. Las capas más finas no alcanzan la suficiente resistencia estructural y superficial.
- El espesor máximo por capa de revestimiento es de 2 cm. Para espesores mayores,

aplicar el producto en dos capas (de espesores similares), sin sobrepasar las 24 h desde la aplicación de la primera.

- Esperar el punto justo de fraguado o “tirado” para realizar la terminación con llana o fratacho.

Importante

- No añadir al producto ningún material (arena, cemento, etc.) que modifique su formulación original.
- En aplicaciones manuales, preparar sólo la cantidad de material que permita el trabajo en el tiempo en que el producto conserva sus propiedades adhesivas. Esto se verifica de forma práctica, colocando el dedo sobre una camada de mezcla preparada: a partir del momento en que la masa no se transfiere al dedo el tiempo de uso fue superado y se debe reemplazar todo el material por una mezcla fresca. No reutilizar lo desechado.
- No adicionar más agua a la mezcla ya preparada con anterioridad.

Cuidados de uso

- Verificar que el soporte se encuentre libre de polvo y cualquier otro residuo o sustancia antiadherente (pintura, aceite, grasas, desencofrante, etc.).
- El soporte debe ser sólido, sin partes disgregables. No aplicar sobre soportes flexibles, superficies metálicas, madera, aglomerados, etc.
- Cuidar el aplomo de la mampostería para evitar consumo excesivo de material.
- En clima caluroso o si se dispone de soportes muy absorbentes, humedecer generosamente la superficie a revocar. Aplicar el producto inmediatamente después de la desaparición de la película de agua.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos y lluvias.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Una vez terminado, proteger el revestimiento de la acción directa del sol, lluvia y viento para evitar deterioros en el acabado o aparición de fisuras por la evaporación violenta del agua de la mezcla.
- Asegurar el adecuado curado en las siguientes 24 h a la aplicación.
- Atender el tiempo de fraguado de la mezcla, tanto para aplicación de la mezcla como para el acabado.
- Se recomienda disponer de juntas de dilatación por cada 15 m² de superficie. Respetar las juntas propias de la superficie a cubrir.
- Proteger piezas metálicas y vidrios para evitar las manchas durante la aplicación.
- En soportes lisos de baja absorción, utilizar un puente o promotor de adherencia apropiado (consultar ficha de KlauMix Promotor de Adherencia).
- En uniones de soportes de diferente naturaleza, utilizar mallas de refuerzo embutidas dentro del tercio intermedio de la capa de revoque.

Datos técnicos

Componentes	Cemento portland, arenas de granulometría controlada, filler y aditivos químicos
Aspecto	Polvo de color gris
Densidad aparente del polvo	1,5 kg/l
Tamaño máximo de partícula	0.85 mm
Agua de amasado	13 a 14% aprox.
Tiempo de endurecimiento	Según tipo de soporte y condiciones ambientales
Espesor mínimo de la capa	1,0 cm
Espesor máximo por capa	2,0 cm

Almacenamiento

6 meses en embalaje original, almacenado en pilas de hasta 1,5 m de altura, en lugar seco, ventilado, protegido de la intemperie, sobre pallets de madera o similares.

Manipulación

Mantener fuera del alcance de niños y animales.

Para manipulación del producto utilice:

- Protección dérmica: guantes de protección impermeables, ropas con mangas y piernas largas.
- Protección ocular: gafas de seguridad.
- Protección respiratoria: mascarillas o respiradores de medio rostro.

Primeros auxilios

En caso de:

- Contacto con los ojos: lávelos con agua corriente y busque atención médica inmediatamente.
- Contacto con la piel: lave el área afectada con abundante agua corriente.
- Ingestión: no induzca al vómito, busque atención médica inmediatamente.



Oficina Central: Avda. Artigas N° 1921 – 5to. Piso. Asunción – Paraguay
Planta Industrial: Ing. Guillermo Liska c/ Acceso Sur. Ñemby – Paraguay
Tel./Fax: (021) 960 477 – (021) 960 523